

AQUA Blank

Producttypering

Hoogwaardige waterverdunbare niet vergelende slijtvaste blanke zijdeglanslak, op basis van urethan technologie voor binnen.

- Handvetbestendig
- Kras en slijtvast
- Niet vergelend
- Sneldrogend
- Geurarm

Toepassing

Als blanke grond-, tussen- en eindlaag op houtwerk van kozijnen, ramen, deuren, leuning, vloeren, trappen e.d., binnen. Voor nieuwe ondergronden en na goed reinigen en mat schuren op bestaand schilderwerk. Bij toepassing op andere laktypen vooraf de verdraagzaamheid beoordelen.

De AQUA Blank is ook geschikt als extra beschermlaag over wanden met muurverven die extra reinigbaar of belastbaar moeten zijn.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Blank

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Polyurethaan/acrylaatdispersie
Dichtheid bij 20°C	1,1 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 75 K.U.
Vaste bestanddelen	35 Volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur; beloopbaar na ca. 8 uur
Glansgraad	Zijdeglans, ca. 25 G.U.

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller. Voor gebruik goed roeren.
Verdunning	Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	10 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 8,6 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	Minimaal 35 micrometer droge laagdikte is ca. 100 micrometer natte laagdikte

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00

f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

AQUA Blank (vervolg)

Systeemopbouw

Systeemopbouw

Nieuw onbehandeld hout:

- Minimaal 3 lagen AQUA Blank aanbrengen, totale droge laagdikte minimaal 100 micrometer;
- Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Onderhoud van bestaand blank/transparant afgewerkt houtwerk:

- Reinigen/ontvetten, schuren en stofvrij maken;
- Kale delen voorstrijken en het geheel behandelen met 1 of 2 lagen;
- Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

Onderhoud van houtwerk e.d. behandeld met een ander laktype dan AQUA Blank:

- Vooraf d.m.v. een proefvlak de verdraagzaamheid vaststellen. Eventuele waslagen grondig verwijderen.

Onderhoud

Onderhoudstermijn N.v.t.

Milieu en gezondheid

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking 1 en 2,5 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.